



Rue 3XC - Immeuble 76A - Point E

BP: 5868 Dakar Fann

TEL.: (221) 33 825 17 47

DAKAR-SENEGAL

ANALYSE TYPIQUE

PHOSPHATE DE CHAUX ET D'ALUMINE

PARAMETRES CHIMIQUES

% H ₂ O	2 à 5
% P ₂ O ₅	25 à 27
% BPL	54,6 à 59,0
% CaO	32,00
% SiO ₂	10,58
% Al ₂ O ₃	24,01
% Fe ₂ O ₃	3,60
% CO ₂	0,90
% MgO	< 0,02
% SO ₄	0,05
% F	0,05
% Na ₂ O	1,50
% K ₂ O	0,05
% C org	0,05
Cd (ppm)	101

PARAMETRES GRANULOMETRIQUES

Tranches (μ)	%poids	cumul refus	cumul passants
> 3350	0,00	0,00	100,00
2500 à 3350	3,37	3,37	96,63
1400 à 2500	18,79	22,16	77,84
800 à 1400	20,32	42,48	57,52
500 à 800	13,74	56,22	43,78
200 à 500	19,72	75,94	24,06
100 à 200	11,16	87,10	12,90
71 à 100	7,01	94,11	5,89
< 71	5,89	100,00	
Totaux	100		

Le Chef du Laboratoire SEPHOS

Babacar KEBE